

Table. II (a)(b) Diffusion Coefficient of (a) phosphorous and (b) sulphur in the boundaries of 3% Mn steel.

(a) Phosphorous

Dope condition	D (cm ² /sec)
520°C	3.2×10^{-11}
6 hrs	7.3×10^{-11}
	3.9×10^{-11}
	2.1×10^{-11}
	6.3×10^{-11}
	8.8×10^{-10}
500°C	3.4×10^{-11}
0.5 hrs	1.0×10^{-11}
	2.3×10^{-11}
	8.2×10^{-12}
480°C	1.0×10^{-10}
80 hrs	5.4×10^{-11}
470°C	1.7×10^{-11}
165 hrs	2.1×10^{-10}
400°C	2.5×10^{-12}
7.5 hrs	9.2×10^{-13}
	1.5×10^{-12}

(b) Sulphur

Dope condition	D (cm ² /sec)
600°C	6.0×10^{-10}
0.25 hrs	3.8×10^{-10}
440°C	1.5×10^{-11}
5 hrs	4.1×10^{-11}
	2.4×10^{-11}

- phys. 46 (1975) 460
 5) R. T. Whipple : Phil. Mag. 45 (1954) 1225.
 6) P. Guiraldenq and P. Lacombe : Acta Met 13 (1965) 51.
 7) D. W. James and G. M. Leak : Phil. Mag. 12 (1965) 491.
 8) C. Leymonie and P. Lacombe : Rev. Metall. 57 (1960) 285.
 9) P. L. Gruzin and V. V. Mural : Fiz Metall. Metalloved., 17 (1864) 384.
 10) N. G. Ainslie and A. U. Seybolt : J. Iron Steel Inst., 194 (1960) 341.

正誤表
(9月号)

頁	段	行	種別	正	誤
663	上		名前	Tsuneo	Tuneo
666	下		正誤表	(8月号)	(9月号)
676	右	↓ 14	數式	$-(-\omega^2 m_{ik} + i\omega N_{ik})$	$(-\omega^2 m_{ik} + i\omega N_{ik})$
"	"	↓ 15	"	$+(-\omega^2 m_{3k} + i\omega N_{3k})$	$-\omega^2 m_{3k} + i\omega N_{3k})$
				(10月号)	

頁	段	行	種別	正	誤
685	上		名前	Tsuneo	Tuneo
686	左	↑ 2	本文	horizontal	hrizontal
687	右	↓ 15	數式	$\frac{\beta_n}{r} K_0(\beta_n r)$	$\frac{B_n}{r} K_0(\beta_n r)$
714	左		Fig. 6	天地逆	